




花ビリケン クラレビニロンミシン糸

品番	巻長	引張強さ*	主な用途
#5	1,000m	61.8N (6,300gf)以上	皮革レザー製品: 靴、カバン、履物 重布製品: トラック幌、工事用シート、ターポリン、テント インテリア製品: 家具、車輻内装、カーテン その他: 農業資材、ゴルフバック ※防水加工品もあります。
#8	3,000m	41.2N (4,200gf)以上	
#20	4,000m	30.9N (3,150gf)以上	
#30	5,000m	19.7N (2,000gf)以上	

※引張強さ(最低値)は、JIS L 2512 に基づくものです。

色見本

数字は色番です。この画像での色合いが実際のものとは異なる場合があります。
お問い合わせの上、ご確認願います。



○普通染ですので色落ちにご注意ください。

膜構造用ミシン糸

品番	材質	原糸織度	合糸数	撚り方向	引張強さ (JIS規格に準ずる)	巻長
T3000 OG	ビニロンF	1110dtex	1×3	Z,S	148N 以上	約2,000m
T2000 OG	ビニロンF	1110dtex	1×2	Z,S	99N 以上	約2,000m
T-0	ポリエステルF	1110dtex	1×3	Z,S	142N 以上	約1,400m
T-2	ポリエステルF	280dtex	3×3	Z,S	107N 以上	約1,900m
T-5	ポリエステルF	280dtex	2×3	Z,S	71N 以上	約2,800m

※ロー引加工 30個 / 1 Lot
 染色加工 60個 / 1 Lot (別注)

ろ過布用ミシン糸

品番/巻長	材質	原糸織度	合糸数	梱包形態
PP 5/ 1,000m	ポリプロピレン	190dtex	2×3	6個入/箱 (60個入/ケース)
PP 8/1,500m	ポリプロピレン	190dtex	1×4	6個入/箱 (60個入/ケース)
PP 20/2,000m	ポリプロピレン	190dtex	1×3	6個入/箱 (60個入/ケース)