

クレモナ[®]たたみ糸

		引張強力	定荷重伸度	引掛け強力	糸構成
縫着糸	クレモナ #1	180N (18.4kg)	5.6%	210N (21.4kg)	1160dtex × 3
縫着糸	クレモナ シャープ3	275N (28.0kg)	3.2%	335N (34.2kg)	1100dtex × 3
床用上糸	クレモナ #20	120N (12.2kg)	6.3%	160N (16.3kg)	1160dtex × 2
床用下糸	クレモナ #200	155N (15.8kg)	5.4%	210N (21.4kg)	970dtex × 3
建材床用	クレモナ #50白	110N (11.2kg)	5.5%	120N (12.2kg)	1180dtex × 2

▲各定荷重伸度は、縫着糸79N、床用上糸59N、床用下糸79N、建材床用67Nの荷重条件で測定しております。

		引張強力	切断時伸度	2,000mあたりの重量	下巻ポビンへの巻き長さ※	糸構成
薄畳用	クラロン K-II	144N (14.7kg)	6.2%	400g	199.5m	590dtex × 3

※トクラテック株式会社 調べ

梱包形態

		1,000m	2,000m	5,000m	6,000m	10,000m	20,000m
縫着糸	クレモナ #1	●	○	○			
縫着糸	クレモナ シャープ3	※ ¹	○		○	○※ ²	
床用上糸	クレモナ #20					○	
床用下糸	クレモナ #200		●	○		○	
建材床用	クレモナ #50白						◎
薄畳用	クラロン K-II		○			○	

●=チーズ巻

○=コーン巻

◎=4巻入/ケース

※¹=受注生産(チーズ巻)

※²=L(左捻り)あり